VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P 67861	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/PEA/416		
Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002679	Internationales Anmeldedatum (TagMonatWall 07 12 2004	Prioritätsdatum (TagMonatVahr) 14.01.2004		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B01J31/12, C01B3/00				
Anmelder GKSS-FORSCHUNGSZENTRUM et al.				
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird 				
Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
 a.				
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.				
 b. (nur an das Internationale Būro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthältenthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften) 				
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:				
☑ Feld Nr I Grundlage des Be	scheids			
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung e Anwendbarkeit	ng eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche it			
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einhei	Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung			
	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung			
☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen				
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung				
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung				
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellu	ing dieses Berichts		
17.10.2005	18.11 2005			
Name und Postanschrift der mit der internationa	alen Prüfung Bevollmächtigter Bedi	ensteter		
beauftragten Behörde Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 (Fax: +49 89 2399 - 4465	Klaes, D Tel +49 89 2399-7335	A SAME AND		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002679

_			
_	Feld Nr. I Grundlage des Be	richts ,	
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	bei der es sich um die Spra internationale Recherch Veröffentlichung der inte	r Übersetzung aus der Originalsprache in die f che der Übersetzung handelt, die für folgende e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) rnationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	olgende Sprache, n Zweck eingereicht worden ist:
2.	Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die der Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berich "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):		cht auf (Ersatzblätter, die dem en im Rahmen dieses Berichts als
			,
	Beschreibung, Seiten		
	1-13	in der ursprünglich eingereichten Fassung	•
	Ansprüche, Nr.		
	1-12	eingegangen am 17 10 2005 mit Schreiben vom 1	3 10.2005
	· · · ·		
	Zeichnungen, Blätter		u.
	1/1	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
		· ·	
	☐ einem Sequenzprotokoll und Sequenzprotokoll	l <i>l</i> oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - sieh	ne Zusatzfeld betreffend das
•	☐ Aufgrund der Anderungen si☐ Beschreibung: Seite	nd folgende Unterlagen fortgefallen:	
	☐ Ansprüche: Nr.		
	☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.		
	☐ Sequenzprotokoll (genau☐ etwaige zum Sequenzpro	<i>e Angaben).</i> tokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i>	: ,
	aufgelisteten Änderungen erstellt Auffassung der Behörde über der (Regel 70.2 c)) Beschreibung: Seite Anspruche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll (genaut etwaige zum Sequenzpro	tokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i>	egebenen Gründen nach ereichten Fassung hinausgehen
	* Wenn Punkt 4 zutrifft, "ersetzt" versehen werde	können einige oder alle dieser B	lätter mit der Bemerkung

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002679

Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüche Ja:

Ja:

Nein: Ansprüche Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche 1-12 Ansprüche: 1-12 Ja:

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die im Recherchenbericht zitierten Dokumente verwiesen. Ihre Numerierung orientiert sich an ihrer Reihenfolge darin.

Im Vergleich zur ursprünglich eingereichten Anmeldung wurde die Katalysatorkomponente auf metallorganische Verbindungen eingeschränkt (Basis: ursprünglicher Ansprüch 5) Die Verfahrensansprüche wurden reduziert.

D1-D3 beinhalten Wasserstoffspeichermaterialien auf Basis von Aluminiumhydriden. Diese sind mit Übergangmetallalkoholaten (dieses sind metallorganische Verbindungen) dotiert. Es wird zwar in keinem der Dokumente direkt auf nanokristalline Strukturen eingangen, aber da gleiche Prozesse zu gleichen Produkten führen, ist die nanokristalline Struktur in diesen Dokumenten indirekt offenbart.

D1 beschreibt die Dotierung mit Ti(OBu)₄ und ähnlichen Übergangsmetallverbindungen (S. 6, Z. 15-22). Der maximale katalytische Effekt wird erzielt, indem 2 mol% der Titaniumverbindung zugegeben wird (S. 7, Z. 6-8). Die Homogenisierung erfolgt durch Mahlen von Aluminiumhydrid mit der metallorganischen Verbindung in einer Glove Box unter Argon (S. 14, Z. 1-8).

Die Ansprüche 1-8, 10 und 11 sind nicht neu über D1 (Art. 33 (2) PCT).

D2 beschreibt die Dotierung mit Alkoholaten des Titans, Eisens und Aluminiums (S. 2, 3. Abschnitt). In Beispiel 3 wird das Vermahlen von NaAlH₄ mit Ti(OBų) und Fe(OEt) beschrieben. Dieser Vorgang wird unter Argon in einer Glove Box drei Stunden lang durchgeführt.

Daher sind die Ansprüche 1-8, 10 und 11 nicht neu über D2 (Art. 33 (2) PCT).

D3 beinhaltet mit Ti(OBu₄) dotiertes NaAlH₄. Die Homogenisierung wird durch Mahlen unter

Argon durchgeführt. (S. 1, Spalte 2, Abschnitt 12) Beispiel 1 beschreibt die Zugabe von 1.9 mol% Ti(OBu)₄ bezogen auf Aluminium.

Die Ansprüche 1-8, 10 und 11 sind nicht neu über D3 (Art. 33 (2) PCT).

D4 und D5 beschreiben wasserstoffspeichernde nanokristalline Magnesium-Graphit-Verbindungen, deren wasserstoffspeichernde Kapazitäten durch Zugabe von Ti(OC₃H₇)¹/₄ erhöht werden. Die Darstellung erfolgt in Gegenwart von organischen Lösungsmittels wie Benzol durch 1-40 stündiges Mahlen unter Stickstoff. D4: S. 838, 1.Spalte, 2. Abschnitt; S. 838, 2. Spalte, 2. Abschnitt; S. 842, 1. Spalte, letzter Abschnitt - 2. Spalte 1. Abschnitt, Abbildung 5; D5: S. 6408, 1. Spalte, 1. Abschnitt, S. 6408, 2. Spalte, letzter Abschnitt-S. 6408, 1. Spalte, 1. Abschnitt, S. 6413, 2. Spalte, letzter Abschnitt.

Daher sind die Ansprüche 1-10 und 12 nicht neu über D4 und D5 (Art. 33 (2) PCT).

D6 beschreibt anhand von Wasserstoffspeicherung in Form von MgH₂ den Vorteil von nanokristallinen Strukturen im Vergleich zu "klassischen". Die Zugabe einer metallorganischen Verbindung wird nicht beschrieben.

Selbst wenn die Neuheit für die Hauptansprüche hergestellt würde, könnte die erfinderische Tätigkeit für die volle Breite der "metallorganischen Verbindungen" nicht anerkannt werden. Dieser Verbindung kommt die Rolle eines Katalysators zu, die nicht jede beliebige metallorganische Verbindung übernehmen kann.

Die Ansprüche 1-12 sind gewerblich anwendbar (Art. 33 (4) PCT).

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1. Der Ausdruck "im Bereich von" führt zu Unklarheit im Sinne von Art. 6 PCT (Ansprüche 5 und 6).
- 3. Eine flüssige Verbindung kann nicht nanokristallin sein (Rückbezug von Anspruch 4 auf Anspruch 2).

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002679



PCT/DE2004/002679

P 67861

<u>Patentansprüche</u>

- Metallhaltiger, wasserstoffspeichernder Werkstoff, der zu seiner Hydrierung oder Dehydrierung eine metallorganische Verbindung als Katalysationsmittel enthält.
- Metallhaltiger Werkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die metallorganische Verbindung flüssig ist.
- Metallhaltiger Werkstoff nach einem der Ansprüche 1 oder
 dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine nanokristalline Struktur aufweist.
- 4. Metallhaltiger Werkstoff nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die metallorganische Verbindung eine nanokristalline Struktur aufweist.
- 5. Metallhaltiger Werkstoff nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an metallorganischer Verbindung im Bereich zwischen 0,005 Mol.-% und 50 Mol.-% liegt.
- 6. Metallhaltiger Werkstoff nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an metallorganischer Verbindung im Bereich zwischen 0,005 Mol. % und 20 Mol. % liegt.
- 7. Verfahren zur Herstellung eines metallhaltigen Werkstoffs gemäß einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der metallhaltige Werkstoff mit der metallorganischen Verbindung einem mechanischen Mahlvorgang unterworfen wird.





- 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer des Mahlvorgangs 1 Minute bis 200 Stunden beträgt.
- 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer des Mahlvorgangs im Bereich von 20 Stunden bis 100 Stunden liegt.
- 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mahlvorgang unter einer Inertgasathmosphäre durchgeführt wird.
- 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Intertgas Argon ist.
- 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Mahlvorgang unter Zugabe eines organischen Lösungsmittels erfolgt.